

BAZKAT

Ürün Tanımı :

Otomobil, ticari araç ve bunların parçalarının boyanması için geliştirilmiş metalik, düz ve sedefli bazkat.



M600

Ürün ve katkıları :

Akripol Bazkat
Universal Akrilik Tinerler (t.b.f. 70.3.1.)



P500

Hammaddeleri :


Akripol Bazkat : Doymuş polyester ve CAB reçineleri



P1000

Uygun yüzeyler :

- Eski boyalı yüzeyler (TPA sonkatlar hariç)
- Tüm AkzoNobel Kemipol Astarlar



100:100
- Akripol Bazkat
- Universal Akrilik
Tinerler


Yüzey hazırlığı :

Eski boyalı yüzeyler:
Yağ giderme işleminden sonra P500 kum ile kuru veya P1000 yağ zımpara yapılır.



Karışım oranı :


Hacimce:
100 Kısım Akripol Bazkat,
100 Kısım Universal Akrilik Tinerler.



14-16

Uygulama viskozitesi :


14-16 saniye (DIN Kap 4/20°C)



2-3x1
Üstten hazneli
1,3-1,5 mm 3-4 bar

Kap ömrü :

Karıştırıldıktan sonra 20°C'de 24 saat



HVLP
1,2-1,5 mm max. 0,7 bar
(Hava başlığında)

Uygulama :

Katlar arası 5-10 dakika bekleyerek 2-3 tek yaş kat uygulayın.
Not : Belirtilen süreler ortamdaki sıcaklık ve hava akımına bağlıdır.

Bazkat uygulamasından 5-10 dakika sonra 2K Vernik uygulamasına geçilebilir.

Yama tamiri:

Tabanca giriş basıncı 1-1,5 bar'a düşürülerek ince katlar halinde uygulama yapılır. Örtme işlemi sağlanınca boyanın matlaşması beklenir ve ardından yama kenarına yedirme yapılır.

Maskeleme :

20°C'de 15-20 dak.



Min. 20°C'de 5-10 dak.

Tabanca meme çapı ve çalışma basıncı :

Tabanca	Meme çapı	Çalışma basıncı
Alttan hazneli	1,4-1,6 mm	3-4 bar
Üstten hazneli	1,3-1,5 mm	3-4 bar
HVLP Alttan hazneli	1,4-1,6 mm	max.0.7bar(hava başlığında)
HVLP Üstten hazneli	1,2-1,5 mm	max.0.7bar(hava başlığında)



Tüm AkzoNobel Kemipol Vernikler

Film kalınlığı :

Toplam 14-18 µm kuru film.



t.b.f. 50.2.1

Kaplama alanı :

14 µm film kalınlığı için 13,4 m²/l.(inceltilmemiş)

Not : Gerçekte kaplama alanı, parçanın şekli, yüzeyin bozukluğu, uygulama yöntemi ve koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir.

16.04.2010



Ekipman temizliđi : Universal Akrilik Tinerler, Selülozik tiner ile.

Üzerine uygulanabilen ürünler: 2K Universal Akrilik Vernik
2K Vernik Superclear

Ambalaj: Akripol Bazkat : 1 L ve 2,5 L
Universal Akrilik Tinerler : 1 L, 3 L

Raf Ömrü : 20°C'de 12 ay

Sađlık ve Güvenlik Bilgileri (Akripol Bazkat ve katkılar)

Profesyonel kullanım içindir (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız).
İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.
Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliđi laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eđer tavsiye ettiđimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bađlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir , TÜRKİYE