


Senteflex


SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Otomotiv yan sanayi ürünleri, iş makineleri, tarım aletleri, çelik eşya, el aletleri ve ticari araç boyama işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, hava kurumalı tek bileşenli sentetik sonkat.



3 Kısım Endüstriyel Senteflex Sentetik Sonkat
1 Kısım Selülozik Tiner



Ölçü çubuğu kullanınız.




Tabanca ve meme çapı
Üstten hazneli 1.2-1.5 mm

Uygulama basıncı
1.7 – 2.2 bar hava girişinde
HVLP maks. 0.6 – 0.7 bar hava başlığında



2 – 3 kat



Katlar arasında bekleme süresi
20°C'de 5 – 10 dakika



Toz kuruma **20°C** 15 – 20 dakika
Dokunma kuruma 30 dakika



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz

Senteflex

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Otomotiv yan sanayi ürünleri, iş makineleri, tarım aletleri, çelik eşya, el aletleri ve ticari araç boyama işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, hava kurumalı tek bileşenli sentetik sonkat.

Ürün ve katkıları

Endüstriyel Senteflex Sentetik Sonkat

Tiner

Süper Selülozik Tiner


Ham maddeler

Endüstriyel Senteflex Sentetik Sonkat : Modifiye Alkid reçineleri

Uygun yüzeyler

Eski boyalı yüzeyler (termoplastik boyalı yüzeyler hariç)
Tüm AkzoNobel Kemipol hazırlık ürünleri
Ahşap
Sac

Karışım oranı



3 Kısım Endüstriyel Senteflex Sentetik Sonkat,
1 Kısım Selülozik Tiner

Ölçü çubuğu kullanınız.

Yüzey hazırlığı



Yüzey temizliği: Zımpara öncesi olası kirlilikleri yüzeyden almak için uygun yüzey temizleyicileri ile temizleyiniz. Yüzeyi öncesinde ılık su ve deterjan ile yıkayınız ve iyice durulayınız.



Eski boyalı yüzeyler:

Yağ giderme işlemi sonrasında P500 kum kuru zımpara yapılır.

Sac :

Yağ giderme işlemi sonrasında P400 kum kuru zımpara yapılır.

- Kuru Zımparalama işlemi boyunca maksimum 100 adım kuralına uyunuz.



Sulu Zımpara; Son zımpara adımı P1000

- Başlangıç zımparası daha kalın bir zımpara kağıdı ile yapılabilir; P600 - P800
- Sulu Zımparalama işlemi boyunca maksimum 200 adım kuralına uyunuz.




Yüzey temizliği: Yüzeydeki olası kirlilikleri almak için uygun yüzey temizlik tineri kullanarak yüzeyi temizleyiniz.

Senteflex

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Viskozite



20°C'de 20 saniye (DIN 4)

Tabanca meme çapı / Uygulama basıncı



Tabanca
Üstten hazneli
Alttan hazneli

Meme çapı
1.2 – 1.5 mm
1.4 – 1.6 mm

Uygulama basıncı
1.7 – 2.2 bar tabanca hava girişinde
HVLP maks. 0.6-0.7 bar hava başlığında

Uygulama süreci



Katlar arası 5 – 10 dakika bekleyerek örtücülük sağlanıncaya kadar 2-3 yaş kat uygulayın.

Film kalınlığı

Tavsiye edilen uygulama ile toplam 45 – 50 µm kuru film


Ekipman temizliği

Akripol Süper Selülozik tiner ile temizleyiniz

Raf ömrü ve saklama koşulları

Senteflex

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR



Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir. Sıcaklık yükselmesine bağlı olarak raf ömrü kısaldığı için stok süresince ortalama sıcaklık 20-25°C arasında tutulmalıdır.

- Raf ömrü için 90.2.1 nolu TBF'ye bakınız.



AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (Endüstriyel Senteflex Sentetik Sonkat ve katkıları)

Profesyonel kullanım içindir (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız). İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız. Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

www.akripol.com.tr

AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir, TÜRKİYE