


1K GA ASTAR


SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Oto tamir sektörü için geliştirilmiş, dolgu gücü yüksek, hızlı kuruyan, kuru ve sulu zımparaya uygun, galvaniz ve alüminyum yüzeylere uygulanabilen tek komponentli bir astardır.



100 Kısım 1K GA Astar
100 Kısım Selülozik Tiner



Ölçü çubuğu kullanınız.




Tabanca ve meme çapı
Üstten hazneli 1,6 mm

Uygulama basıncı
1.7 – 2.2 bar hava girişinde
HVLP hava başlığında maks 0.6-0.7 bar



2 – 3 kat
Belirtilen flash-off süreleri ile 2 – 3 yaş kat uygulayın.



Katlar arasında bekleme süresi
20°C'de 5 dakika



20°C'de 50 dakika 60°C'de 20 dakika



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz

1K GA ASTAR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Oto tamir sektörü için geliştirilmiş, dolgu gücü yüksek, hızlı kuruyan, kuru ve sulu zımparaya uygun, galvaniz ve alüminyum yüzeylere uygulanabilen tek komponentli bir astardır.

Ürün ve katkıları

1K GA Astar

Tiner

Süper Selülozik Tiner


Ham maddeler

1K GA Astar : PVB reçineleri

Uygun yüzeyler

Eski boyalı yüzeyler,
Sac,
Alüminyum
Galvaniz,
Çinko

Karışım oranı



100 kısım Kısım 1K GA Astar
100 kısım Kısım Selülozik Tiner

Yüzey hazırlığı



AkzoNobel Kemipol temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.



Eski boyalı yüzeyler:

Yağ giderme işlemi sonrasında P320 kum kuru zımpara

Sac ve Alüminyum:

Yağ giderme işlemi sonrasında P320 kum kuru zımpara yapılır.


Galvaniz:

Yağ giderme işlemi sonrasında derinlemesine olmayan, yüzeysel P320 kum kuru zımpara yapılır.



AkzoNobel Kemipol temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.

Viskozite



20°C'de 18-20 saniye (DIN 4)

1K GA ASTAR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tabanca meme çapı / Uygulama basıncı



Tabanca
Üstten hazneli

Meme çapı
1.6-1.8 mm

Uygulama basıncı
1.7 – 2.2 bar hava girişinde
HVLP hava başlığında maks 0.6-0.7

Uygulama süreci



Katlar arası 5 dakika bekleyerek 2-3 yaş kat uygulayın.

Katlar arası flash-off süresi; büyük yüzeylerde yapılan uygulamalarda katlar arasındaki flash-off süreleri daha kısadır.

Film kalınlığı

Toplam 45 – 50 µm kuru film.

Kaplama alanı

50 µm film kalınlığı için 6.5 m²/l.(inceltilmemiş)

Not: Gerçekte örtme, parçanın şekli, yüzeyin bozukluğu, uygulama yöntemi ve koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ekipman temizliği

Akripol Selülozik tiner ile.

Kuruma süresi



20°C'de 50 dakika

60°C'de 20 dakika

Son zımparalama işlemi



Son zımpara adımı P500 (kuru)

- İlk zımpara adımları daha iri zımpara olan P360-P400 ile yapılabilir
- Zımpara kağıdını seçerken maksimum 100 adım kuralına uyunuz.



Son zımpara adımı P1000 (sulu)

- İlk zımpara adımları daha iri zımpara olan P600-P800 ile yapılabilir.
- Zımpara kağıdını seçerken maksimum 200 fark olmasına dikkat ediniz.



Yüzey temizliği

Sonkat uygulaması öncesi uygun yüzey temizlik tinerleri kullanılarak temizlenmelidir.

1K GA ASTAR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Renk

Gri

Kap Ömrü

1 gün

Raf ömrü ve saklama koşulları



20°C'de 12 ay



Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir. Sıcaklık yükselmesine bağlı olarak raf ömrü kısaltıldığı için stok süresince ortalama sıcaklık 20-25°C arasında tutulmalıdır.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (1K GA Astar ve katkıları)

Profesyonel kullanım içindir (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız). İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız. Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

www.akripol.com.tr

AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir, TÜRKİYE