


AKRİLİK 5+1 ASTAR


SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Oto tamir sektörü için geliştirilmiş, kolay zımparalanabilen iki bileşenli akrilik astar. Açık Gri, Gri ve Koyu Gri olmak üzere birbiri ile karıştırılabilen 3 farklı tonda üretilmektedir.



5 Kısım Akrilik 5+1 Astar
1 Kısım Akripol 2K Sertleştirici
1 Kısım Universal Akrilik Tinerler



Ölçü çubuğu kullanınız.




Tabanca ve meme çapı
Üstten hazneli, 1.6 – 1.8 mm

Uygulama basıncı
1.7 – 2.2 bar hava girişinde
HVLP hava başlığında maks. 0.6 - 0.7 bar



2 – 3 kat



Katlar arasında bekleme süresi
20°C'de 5 – 10 dakika



20°C'de 3 saat

60°C'de 30 dakika



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz

AKRİLİK 5+1 ASTAR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Oto tamir sektörü için geliştirilmiş, kolay zımparalanabilen iki bileşenli akrilik astar. Açık Gri, Gri ve Koyu Gri olmak üzere birbiri ile karıştırılabilen 3 farklı tonda üretilmektedir.

Ürün ve katkıları

Akrilik 5+1 Astar

Sertleştirici

Akripol 2K Sertleştiriciler

Tiner

Üniversal Akrilik Tinerler

Ham maddeler

Akrilik 5+1 Astar : Akrilik reçinesi
Sertleştirici : Poliizosiyanat reçinesi

Uygun yüzeyler

Eski boyalı yüzeyler
Washprimer 1K CF
Sac
Polyester macunlar

Karışım oranı



5 Kısım Akripol 5+1 Astar
1 Kısım Akripol 2K Sertleştirici
1 Kısım Akripol Üniversal Akrilik Tiner

Ölçü çubuğu kullanınız.

Yüzey hazırlığı



AkzoNobel Kemipol temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.

**Eski boyalı yüzeyler:**

Yağ giderme işlemi sonrasında P220 – P320 ile kuru zımpara

Polyester macunlar:

P180 – 280 kuru zımpara

**Sac**

Yağ giderme işlemi sonrasında P120-220 ile kuru zımpara




AkzoNobel Kemipol temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.

AKRİLİK 5+1 ASTAR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Viskozite



20°C'de 20 - 24 saniye (DIN 4)

Tabanca meme çapı / Uygulama basıncı

Tabanca
Üstten hazneliMeme çapı
1.6-1.8 mmUygulama basıncı
1.7 – 2.2 bar hava girişinde
HVLP hava başlığında maks 0.6 - 0.7

Kap ömrü



Akripol Hızlı sertleştirici ile 20°C'de 90 dakika

Uygulama süreci



Katlar arası 5 – 10 dakika bekleyerek 2-3 yaş kat uygulayın.

Büyük yüzeylerde yapılan uygulamalarda katlar arasındaki flash-off süreleri daha kısadır.

Film kalınlığı

Kat başına ~50 µm kuru film.

Kaplama alanı

Zımparalı sistem

60 µm film kalınlığı için 10 m²/l (uygulamaya hazır karışım)**Not:** Gerçekte kaplama alanı, parçanın şekli, yüzeyin bozukluğu, uygulama yöntemi ve koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir.

Kuruma süresi

Hızlı sertleştirici
Extra hızlı sertleştirici20°C
4 saat
3 saat60°C
30 dk.
30 dk.

AKRİLİK 5+1 ASTAR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Renk

Açık Gri, Gri, Koyu Gri

Son zımparalama işlemi



Son zımpara adımı P500 (kuru)

- İlk zımpara adımları daha iri zımpara olan P360-P400 ile yapılabilir.
- Zımpara kağıdını seçerken maksimum 100 adım kuralına uyunuz.



Son zımpara adımı P1000 (sulu)

- İlk zımpara adımları daha iri zımpara olan P600-P800 ile yapılabilir.
- Zımpara kağıdını seçerken maksimum 200 fark olmasına dikkat ediniz.

Sulu zımpara yapılması halinde, sonkat uygulaması öncesi 20°C'de 30 dk. bekleyiniz.



Yüzey temizliği

Sonkat uygulaması öncesi uygun yüzey temizlik tinerleri kullanılarak temizlenmelidir.

Daha fazla detay için uygulanan sonkat teknik bilgi fişine bakınız.

Ekipman temizliği

Akripol Süper Selülozik tiner ile.

Raf ömrü ve saklama koşulları



Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir. Sıcaklık yükselmesine bağlı olarak raf ömrü kısaldığı için stok süresince ortalama sıcaklık 20-25°C civarında olmalı ve kısa süreli yükselişler 35°C'yi geçmemeli, 5°C'nin altına altına düşmemelidir. Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.

- Raf ömrü için 90.2.1 nolu TBF'ye bakınız.



AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (Akripol 5+1 Astar ve katkıları)

Profesyonel kullanım içindir (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız). İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız. Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

www.akripol.com.tr

AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir, TÜRKİYE