


AKRITEX

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Oto tamir sektörü için geliştirilmiş hızlı kuruyan, tek bileşenli viskozite ve uygulama parametrelerine göre pütür etkisi değiştirilebilen tampon boyası.

Pütür etkisi


100 Kısım Akritex
veya

100 Kısım Akritex

10 – 20 Kısım Ekonomik Süper Selülozik Tiner

iri

ince



Ölçü çubuğu kullanınız.




Tabanca ve meme çapı
Üstten hazneli 1,6 mm

Uygulama basıncı
1.7 – 2.2 bar hava girişinde
HVLP hava başlığında maks 0.6-0.7 bar



1 – 2 kat
Belirtilen flash-off süreleri ile 1 – 2 yaş kat uygulayın.



Katlar arasında bekleme süresi
20°C'de 5 – 10 dakika



20°C

Toz kuruma
Dokunma kuruma

10 dakika
2 saat



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz

AKRITEX

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Oto tamir sektörü için geliştirilmiş hızlı kuruyan, tek bileşenli viskozite ve uygulama parametrelerine göre pütür etkisi değiştirilebilen tampon boyası.

Ürün ve katkıları

Akritex

Tiner

Ekonomik Süper Selülozik Tiner


Ham maddeler

Akritex : Akrilik reçineler

Uygun yüzeyler

PP – EPDM esaslı araç tamponları
PolyPlast

Karışım oranı



İri pütür için
100 Kısım Akritex

İnce pütür için
100 Kısım Akritex
10 – 20 Kısım Süper Selülozik Tiner

Ölçü çubuğu kullanınız.

Yüzey hazırlığı



Yüzey temizliği: Zımpara öncesi olası kirlilikleri yüzeyden almak için uygun yüzey temizleyicileri ile temizleyiniz. Yüzeyi öncesinde ılık su ve deterjan ile yıkayınız ve iyice durulayınız.




PP-EPDM esaslı araç tamponları:

Yüzey temizleme işlemi sonrasında P280-P320 kum kuru zımpara ya da kırmızı keçe yapılır.



Yüzey temizliği: Uygulama öncesi yüzeydeki olası kirlilikleri almak için uygun yüzey temizlik tineri kullanarak yüzeyi temizleyiniz.

Viskozite



20°C'de 18 - 20 saniye (DIN 4)

AKRITEX

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tabanca meme çapı / Uygulama basıncı



Tabanca
Üstten hazneli

Meme çapı
1.6-1.8 mm

Uygulama basıncı
1.7 – 2.2 bar hava girişinde
HVLP hava başlığında maks 0.6-0.7

Uygulama süreci



Katlar arası 5 – 10 dakika bekleyerek 1-2 yaş kat uygulayın.

Katlar arası flash-off süresi; büyük yüzeylerde yapılan uygulamalarda katlar arasındaki flash-off süreleri daha kısadır.

Film kalınlığı

Toplam 60 – 70 µm kuru film.

Kap ömrü

1 gün

Renk

Siyah

Ekipman temizliği

Selülozik tiner ile.

Raf ömrü ve saklama koşulları



20°C'de 12 ay.

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir. Sıcaklık yükselmesine bağlı olarak raf ömrü kısaldığı için stok süresince ortalama sıcaklık 20-25°C arasında tutulmalıdır.

- Raf ömrü için 90.2.1 nolu TBF'ye bakınız.



AKRITEX

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (Akritex Sonkat ve katkıları)

Profesyonel kullanım içindir (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız). İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız. Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

www.akripol.com.tr

AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir, TÜRKİYE