


PRO MATT CLEAR


SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Oto Tamir sektörü için geliştirilmiş yüksek çizilme direncine sahip, 2 bileşenli akrilik mat vernik.



100 kısım Akripol Pro Matt Clear
50 kısım Akripol 2K Sertleştirici
50 kısım Akripol Universal Akrilik Tiner



Ölçü çubuğu kullanınız.




Tabanca ve meme çapı
Üstten hazneli, 1.3 – 1.4 mm

Uygulama basıncı
1.7 – 2.2 bar tabanca hava girişinde
HVLP maks 0.6-0.7 bar hava başlığında




2 kat
Önce yaş 1 kat uygulayın, daha sonra belirtilen flash-off süresi sonrasında yaş 1 kat daha uygulayınız.



Katlar arasında bekleme süresi
20°C'de 20 - 30 dakika

Kurutma öncesi bekleme süresi
20°C'de 20 - 30 dakika



Akripol 2K Sertleştirici Hızlı

20°C	60°C
2 saat	15 dakika



Uygun koruyucu donanım kullanılmalı

AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz.

PRO MATT CLEAR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Oto Tamir sektörü için geliştirilmiş yüksek çizilme direncine sahip, 2 bileşenli akrilik mat vernik.

Ürün ve katkıları

Akripol Pro Matt Clear

Sertleştirici

Akripol 2K Sertleştiriciler (Hızlı / Yavaş)

Tiner

Akripol Ünlversal Akrilik Tinerler (Hızlı / Yavaş)


Ham maddeler

Akripol Pro Matt Clear : Akrilik reçineleri
Akripol 2K Sertleştirici : Poliizosiyanat reçineleri

Uygun yüzeyler


Akripol Bazkatlar

Karışım oranı



100 kısım Pro Matt Clear
50 kısım Akripol 2K Sertleştiriciler
50 kısım Akripol Ünlversal Akrilik Tinerler

Viskozite



20°C'de 16-19 saniye (DIN 4)

Tabanca meme çapı / Uygulama basıncı



Tabanca
Üstten hazneli

Meme çapı
1.3 – 1.4 mm

Uygulama basıncı
1.7 – 2.2 bar tabanca hava girişinde
HVLP max 0.6-0.7 bar hava başlığında

Uygulama süreci



Önce yaş bir kat uygulayın, 20°C'de yüzey tamamiyle matlaşana kadar flash-off süresi veriniz. Sonra yaş bir kat daha uygulayın ve fırında kurutma durumunda **kurutma öncesi 20 - 30 dakika flash-off süresi veriniz.**

Not: Bu ürün parça veya komple boyama işlemleri için geliştirilmiştir. Yama tamiri için uygun değildir.

Kap ömrü


Akripol 2K Sertleştirici Hızlı 20°C'de 2 saat

PRO MATT CLEAR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Kuruma süresi

Boyanan aracı 60°C'ye ısıtılmış fırına götürmeden önce **20 °C'de en az 30 dakika flash-off süresi veriniz.** Tüm kuruma zamanları standart uygulama ve standart obje sıcaklıklarına göre verilmiştir. Fırın içi hava sıcaklığının objeye 60 °C'lik ısı transferini aktarabilecek seviyeye gelmesini bekleyiniz.



Akripol 2K Sertleştirici
Hızlı

20°C	Toz kuruma	40 dakika
	Montaj kuruma	2 saat
60°C	Toz kuruma	5 dakika
	Montaj kuruma	15 dakika



Infra Red öncesi **20 - 30 dakika flash-off süresi veriniz.**
Panel sıcaklığı 90 °C'yi geçmemelidir.

Infrared kurutma için 90.1.1 nolu TBF'ye bakınız.

Film kalınlığı

Toplam 40 – 45 µm kuru film.

Teorik kaplama alanı

40 µm film kalınlığı için 5.6 m²/l (uygulamaya hazır karışım)

Not: Gerçek uygulamada kaplama alanı, parçanın şekli, yüzeyin bozukluğu, uygulama yöntemi ve koşulları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ekipman temizliği

Akripol Süper Selülozik tiner ile.

Raf ömrü ve saklama koşulları



Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir. Sıcaklık yükselmesina bağlı olarak raf ömrü kısaldığı için stok süresince ortalama sıcaklık 20-25°C arasında tutulmalıdır.

- Raf ömrü için 90.2.1 nolu TBF'ye bakınız.



PRO MATT CLEAR

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (Pro Matt Clear ve katkıları)

Profesyonel kullanım içindir. İlgili malzemenin malzeme güvenlik bilgi fişine ve kutusu üzerindeki yazılara bakınız. Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

www.akripol.com.tr

AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir, TÜRKİYE